

# DEKORPLUS

## Armierungsmörtel grau

*Qualitätsprodukt, hoch kunststoffvergütet*

**Art des Werkstoffes:**

Dekorplus – Armierungsmörtel grau ist ein wasserabweisender, mineralischer Trockenmörtel nach DIN 1060 und DIN 1164 der über eine hohe Diffusionsfähigkeit und eine gute Haftung verfügt. Geeignet zum Überspachteln gerissener, mineralischer Untergründe, auch bei Altanstrichen nach entsprechender Vorbehandlung.

**Verarbeitung:**

1 Sack = 25 kg mit ca. 6 Liter Wasser knotenfrei anmischen. Dekorplus – Armierungsmörtel ca. 5 mm stark auftragen und das Armierungsgewebe einbetten, Stöße 10 cm überlappen, um Ecken und Kanten ca. 10 cm herumlegen oder Gewebeecken verwenden. Danach nochmals eine 2 - 3 mm starke Schicht „nass in nass“ auftragen. Alternativ: Mit Zahnschpachtel entsprechende Schicht auftragen und Gewebe einbetten, den heraustretenden Mörtel glatt ziehen. Bei altem Kratzputz muss die Armierungsmasse für die nachfolgende Oberputzbeschichtung mit einem Kamm aufgeraut werden. Bei Verwendung als Dünnbettmörtel sollte die Gesamtdicke wenigstens 4 mm betragen. Mit Dekorplus – Putzgrund (Streichgrund) vorstreichen, wenn Dünnbettputz eingesetzt wird. Verarbeitung kann auch mit der Putzmaschine erfolgen. Den Oberputz nach guter Durchtrocknung der Spachtelmasse (in der Regel 3 - 6 Tage) aufbringen.

**Verbrauch:**

6 - 8 kg/qm im Dickschichtsystem, beim Dünnbettverfahren 3-4 kg/qm.

**Besondere Hinweise:**

Vor zu schnellem Wasserentzug durch Sonne und Wind schützen. Trocken lagern, vor Feuchtigkeit schützen. Nicht bei Temperaturen unter + 5 Grad verarbeiten. Den frisch aufgetragenen Mörtel vor Schlagregen schützen. Ebenso kann eine faserverstärkte Qualität geliefert werden. Je nach Beschaffenheit des Untergrundes ist hier ein Verzicht auf die Einbringung der Gewebelage möglich.

**Gebindegröße:**

25 kg

Diese Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder der Eignung des Produkts für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewicht u.ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar.