

DEKORPLUS

Aufbrennsperre

Eigenschaft und Verwendungszweck:

Verhindert das „Aufbrennen“ von Putzen bei stark saugenden Untergründen wie z. B. Ziegelstein-, Kalksandstein-, Porenbetonmauerwerk (Gasbeton) und sonstigem Mauerwerk. Dekorplus – Aufbrennsperre ist nicht filmbildend und schränkt die Wasserdampfdiffusion nicht ein.

Verarbeitung:

Dekorplus – Aufbrennsperre wird mit Wasser verdünnt und im Streich- oder Spritzverfahren je nach Saugfähigkeit des Untergrundes eingesetzt. Verdünnung je nach Untergrund 1:2 bis 1:6 oder unverdünnt.

Verbrauch:

Glatte, wenig saugfähige Untergründe ca. 100 - 150 ml/qm, ansonsten 150-200 ml/qm.

Besondere Hinweise:

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Verunreinigungen z.B. an Fenster oder Türen sind sofort mit Wasser zu reinigen. Trockenzeit: Mindesten 6 – 12 Std., je nach Untergrund und Temperatur. Nur restentleerte Gebinde der Abfallsammlung begeben. Materialreste der Problemabfallsammlung.

VOC - Gehalt:

Kat A/g/wb 2010 (30g/l), Enthält < 30 g/l VOC

Lagerung:

Im Originalgebinde bis zu 12 Monate

Gebindegröße:

5kg, 10kg & 15 kg Plastikeimer

Inhaltsstoffe:

Dispersion, Wasser, Entschäumer, Konservierungsstoffe, Filmbildner, Füllstoffe, Eisenoxypigmente

Produkts für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewicht u.ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar.