

DEKORPLUS

BETO - Kontakt

Eigenschaft und Verwendungszweck.

Lösemittelfreie Putzhaftbrücke zur Anwendung auf Beton. Verhindert das sog. Aufbrennen von nachfolgenden Putzsystemen. Beto – Kontakt ist zur Kontrolle für nachfolgende Beschichtungen rot eingefärbt.

Verarbeitung:

Dekorplus – Beto Kontakt durch Verdünnung bis max. 50 % Wasser (1:0,5) auf die besondere Beschaffenheit des Untergrundes einstellen (vom Verarbeiter vorher zu prüfen). Der Auftrag erfolgt mit der Bürste oder Rolle.

Untergrund:

Der Untergrund muss sauber-, trocken-, öl-, fett- und staubfrei sein. Auch geringe Restfeuchte im Untergrund kann zu Spannungen führen, die sich im nachhinein auf den Oberputz fortsetzen können

Verbrauch:

Glatte, wenig saugfähige Untergründe ca. 150 - 250 gr/qm, ansonsten ca. 300 gr/qm.

Besondere Hinweise:

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Verunreinigungen z.B. an Fenster oder Türen sind sofort mit Wasser zu reinigen. Trockenzeit: Mindesten 12 - 24 Std., je nach Untergrund und Temperatur. Nur restentleerte Gebinde der Abfallsammlung begeben. Materialreste der Problemabfallsammlung.

Lagerung:

Im Originalgebinde bis zu 12 Monate

Gebindegröße:

8kg & 20 kg Plastikeimer

VOC - Gehalt:

Kat A/g/wb 30g/l (2010): Enthält weniger 30 gr / l VOC

Inhaltsstoffe:

Dispersion, Wasser, Entschäumer, Konservierungsstoffe, Filmbildner, Füllstoffe, Eisenoxydpigmente

Diese Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder der Eignung des Produkts für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewicht u.ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar.