

DEKORQUARZ

Buntsteinputz L

für außen und innen
lösungsmittelhaltiger, wasserfreier Kunststoffputz mit Waschputzcharakter

Eigenschaft:

Wasserfrei, frost unempfindlich, absolut verseifungsfest, nicht wasserquellbar, wetterbeständig, diffusionsfähig, läuft bei Wassereinwirkung nicht weiß an, kann auch bei Regenwetter und hoher Luftfeuchtigkeit verarbeitet werden.

Verwendungszweck:

Zur dekorativen Flächengestaltung für Außenobjekte und im Innenraum. Die harmonisch aufeinander abgestimmten Farbtöne eignen sich vorzüglich zur Gestaltung von Fassaden, Sockelflächen, Türeingängen, Fensterrahmen, Loggias, Treppenhäuser, Flure usw.

Untergründe:

Dekorquarz-Buntsteinputz haftet auf allen tragfähigen, trockenen und ebenen Untergründen wie Putze aller Art, Beton- und Gasbetonflächen, Zementplatten, Gipskartonplatten, Hartfaser- und Pressspanplatten, aber auch auf Altanstrichen nach entsprechender Vorbehandlung.

Verarbeitung:

Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes mit Tiefengrund satttränkend grundieren. Dekorquarz-Buntsteinputz mit rostfreier Stahlglätte auf Kornstärke auftragen. Für Buntsteinputz, grob ist der haftungsvermittelnde Kleber - anstelle Tiefengrund - einzusetzen. Teer- oder Bitumenanstriche mit Fassadenfarbe überstreichen. Nach einer Wartezeit von mindestens 2 Tagen mit Dekorplus-Pulverkleber in genügender Schichtdicke überspachteln, um ein Durchdringen der Lösungsmitteldämpfe zu verhindern (die Buntsteinputzschicht würde sich sonst gelb verfärben). Vor der Verarbeitung mit Rührgerät aufquirlen (Material wird geschmeidiger).

Besondere Hinweise:

Für Vollwärmeschutz nur Material auf Dispersionsbasis verwenden. Bei Verarbeitung in geschlossenen Räumen ist für gute Durchlüftung zu sorgen. Im Innenbereich stets wässrige Systeme einsetzen. Reinigen der Werkzeuge mit Testbenzin oder Universalverdünnung. Gefäße luftdicht verschließen und kühl lagern! Dekorquarz-Buntsteinputz ist kein Gefahrgut.

Gebindegröße:

30 kg

Verbrauch:

Kornstärke 3 - 4 mm (Farbtöne 140 und 150)	8-9 kg/qm
Kornstärke 2 - 3 mm (Farbton 130)	7-8 kg/qm
Kornstärke 1,2-1,8 mm (Farbtöne 020-322)	5-6 kg/qm

Diese Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder der Eignung des Produkts für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewicht u.ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar.