

DEKORPLUS

Leichtputz – Reibeputz

Qualitätsprodukt, hoch kunststoffvergütet

Art des Werkstoffes:

Hydraulisch abbindender, kunststoffvergüteter Fassadenleichtputz zur dekorativen Wandbeschichtung außen oder innen.
Hochatmungsaktiv, wasserdampfdurchlässig, nicht staubanfällig, wasserabweisend.

Geeignete Untergründe:

Der Untergrund muss sauber, trocken, staub, fett-, öl- und frei von Sinterschichten sein. Verunreinigungen sind mittels Hochdruckgeräte und geeigneten Reinigungsmitteln zu entfernen.

Alle Untergründe, die mit Dekorplus – Leichtputz – Grundputz beschichtet sind, sowie alle tragfähige, ebene und lufttrockene Untergründe, wie Zement- und Kalkzementputze, Beton, Gipsputze, Gipskartonplatten und Vollwärmeschutz (mögliche Schlussbeschichtung des Dekorplus – Vollwärmeschutzsystems). Dekorplus – Leichtputz – Reibeputz haftet auch auf Altanstrichen nach entsprechender Vorbehandlung.
Sandende oder stark saugende Untergründe werden mit Dekorplus – Tiefengrund vorbehandelt. Zwischenanstrich mit Dekorplus – Streichgrund, weiß (bei getöntem Material dem Farbton entsprechend). Bei Endbeschichtung auf Armierungsspachtel, weiß ohne Grundierung verarbeitbar!

Verarbeitung:

1 Sack = 25 kg mit ca. 7,5 Liter Wasser anmischen und Dekorplus – Leichtputz – Reibeputz mit nicht rostender Stahlglätte auftragen, auf Kornstärke abziehen und anschließend rund, waagrecht oder senkrecht (mit Kunststoffglätte) durchreiben.
Die Umgebungs- und Untergrundtemperatur sollte während der Applikation und des Abbindens zwischen +5° C und +30° C liegen. Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung, unter Einfluss von starkem Wind, Nebel oder hoher Luftfeuchtigkeit verarbeiten.

Farbton:

Standard: Weiß. Einfärbung nach unserem Farbfächer möglich.
Bei gefärbten Material ist es witterungsbedingt möglich, dass der Putz wolzig aufdrocknet. Dies ist kein Mangel, und stellt keinen Grund zur Beanstandung dar. Wir empfehlen Ihnen daher einen Schlussanstrich mit Silikon – Fassadenfarbe im gleichen Farbton.

Verbrauch:

Korn 2 mm = 2 kg/qm
Korn 3 mm = 3 kg /qm
Korn 4 mm = 4 kg/qm

Besondere Hinweise:

Kühl und trocken lagern. Lagerfähigkeit 12 – 18 Monate.
Werkzeugreinigung nach Gebrauch sofort mit Wasser. Dieses Produkt
ist alkalisch, Haut- und Augenschutz sind zutragen. Bitte beachten Sie
unser Sicherheitsdatenblatt.

Gebindegröße:

25 kg Papiersack mit PE Einlage, 42 Sack je Euro – FP

Diese Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen
und Erfahrungen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder der Eignung des
Produkts für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht
abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien,
Daten, Verhältnisse, Gewicht u.ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und
stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar.