

DEKORPLUS

Silikatputz

für außen und innen
*(auch als Schlussbeschichtung für das Dekorplus –
Vollwärmeschutzsystem geeignet)*

Art des Werkstoffes:

Dekorplus – Silikatputze sind verarbeitungsfertige Fassadenputze zur dekorativen Wandbeschichtung außen oder innen (Bindemittel: Kunststoffdispersion und Kaliwasserglas). Hochatmungsaktiv, wasserdampfdurchlässig, witterungsbeständig, stoßfest, elastisch, lichtecht, alkalibeständig.

Geeignete Untergründe:

Der Untergrund muss sauber, trocken, staub-, fett-, öl- und frei von Sinterschichten sein. Verunreinigungen sind mittels Hochdruckgeräten und geeigneten Reinigungsmitteln zu entfernen. Alle tragfähige, ebene und lufttrockene Untergründe, wie Zement- und Kalkzementputze, Beton, Gipsputze, Gipskartonplatten und Vollwärmeschutz (mögliche Schlussbeschichtung des Dekorplus – Vollwärmeschutzsystems, Verarbeitungsvorschriften beachten). Zwischenanstrich mit Dekorplus – Streichgrund, weiß (bei getöntem Material dem Farbton entsprechend).

Verarbeitung:

Den Putz mit Rührgerät gut aufrühren. Dekorplus – Silikat – Reibputz mit nicht rostender Stahlglätte auftragen, auf Kornstärke abziehen und anschließend mit Kunststoffglätte rund, waagrecht oder senkrecht durchreiben. Dekorplus – Silikat – Kratzputz mit nicht rostender Stahlglätte auf Kornstärke aufziehen und nachfolgend glatt abreiben. Die Umgebungs- und Untergrundtemperatur sollte während der Applikation und des Abbindens zwischen +5° C und +30° C liegen. Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung, unter Einfluss von starkem Wind, Nebel oder hoher Luftfeuchtigkeit verarbeiten.

Farbtöne:

Standardfarbton weiß. Nach unserem Farbtonblock bieten wir eine reichhaltige Auswahl an Farbtönen. Bei den gezeigten Farbtönen handelt es sich um drucktechnische Wiedergaben. Geringfügige Schwankungen können daher auftreten. Für durchgehende Flächen stets Material von der gleichen Anfertigungsnummer verwenden.

Verbrauch:

Richtwerte. Abweichung je nach Objekt und Verarbeitung möglich.

Korn 2 mm =	als Reibputz	2,3 – 2,8 kg/qm
	als Kratzputz	2,5 – 3,0 kg/qm
Korn 3 mm =	als Reibputz	3,5 – 4,0 kg/qm
	als Kratzputz	3,8 – 4,5 kg/qm
Korn 4 mm =	als Reibputz	4,5 – 5,0 kg/qm
	als Kratzputz	4,8 – 5,5 kg/qm

Farbton:

Standard: Weiß. Einfärbung nach unserem Farbfächer möglich.

Besondere Hinweise:

Kühl und trocken lagern. Lagerfähigkeit 12 – 18 Monate. Bitte beachten Sie unser Sicherheitsdatenblatt.

Gebindegröße:

25 kg Plastikeimer, 24 Eimer je Euro – FP

Diese Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder der Eignung des Produkts für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewicht u.ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar.