

# DEKORPLUS

## Universalputz

**- hydraulisch abbindender Fassadenputz für außen und innen,  
atmungsaktiv, wasserabweisend und hoch  
dampfdurchlässig -**

### Untergründe und Vorbehandlung:

Der Untergrund muss sauber, trocken, staub-, fett-, öl- und frei von Sinterschichten sein. Verunreinigungen sind mittels Hochdruckgeräten und geeigneten Reinigungsmitteln zu entfernen.

Tragfähige, ebene und lufttrockene Untergründe, wie Zement- und Kalkzementputze, Beton, sowie Gipsputze, auch Gipskarton. Voranstrich mit Dekorplus – Streichgrund.

### Verarbeitung:

1 Sack = 25 kg mit 5,5 Liter Wasser anrühren und etwa 10 Minuten „ausreifen“ lassen. Dekorplus – Universalputz kann als Roll- und Modellierputz verarbeitet werden oder auch als Reibe- bzw. Münchner Struktur. In diesem Falle mit einer rostfreien Stahlglätte auftragen, auf Kornstärke abziehen und rund, waagrecht oder senkrecht (mit Kunststoffglätte) durchreiben.

Angeteigte Ware innerhalb 2 – 3 Stunden verarbeiten. Bei Einfärbungen empfehlen wir einen Schlussanstrich mit Fassadenfarbe im gleichen Ton.

Die Umgebungs- und Untergrundtemperatur sollte während der Applikation und des Abbindens zwischen +5° C und +30° C liegen. Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung, unter Einfluss von starkem Wind, Nebel oder hoher Luftfeuchtigkeit verarbeiten.

### Farbton:

*Standard: Weiß. Einfärbung nach unserem Farbfächer möglich.*

Bei gefärbten Material ist es witterungsbedingt möglich, dass der Putz wolzig aufdrocknet. Dies ist kein Mangel, und stellt keinen Grund zur Beanstandung dar. Wir empfehlen Ihnen daher einen Schlussanstrich mit Silikon – Fassadenfarbe im gleichen Farbton.

### Verbrauch:

Korn 2 mm = 3 kg  
Korn 3 mm = 4 kg  
Korn 4 mm = 5 kg

### Besondere Hinweise:

Kühl und trocken lagern. Lagerfähigkeit 12 – 18 Monate. Werkzeugreinigung nach Gebrauch sofort mit Wasser. Dieses Produkt ist alkalisch, Haut- und Augenschutz sind zutragen. Bitte beachten Sie unser Sicherheitsdatenblatt.

### Verpackung:

25 kg Papiersack mit PE Einlage, 42 Sack je Euro – FP

Diese Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder der Eignung des Produkts für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewicht u.ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar.